

LUKOIL SIGNUM AX1

Hlinité komplexné plastické mazivo s výbornou odolnosťou voči vode a s vynikajúcou príľnavosťou

SCHVÁLENIA

SPLŇA

DIN 51 825 - KP 1 R-30

POPIS PRODUKTU

LUKOIL SIGNUM AX1 je hlinité komplexné plastické mazivo s výbornou odolnosťou voči vode a s vynikajúcou príľnavosťou.

LUKOIL SIGNUM AX1 sa vyznačuje veľmi dobrou odolnosťou voči vode, čím zaručuje trvalé mazanie a ochranu proti korózii, dokonca aj pri vniknutí vody do mazaného miesta, predlžuje životnosť dielov.

LUKOIL SIGNUM AX1 je vysoko tepelne zaťažiteľný – ponúka spoľahlivú ochranu komponentov, aj počas veľkého tepelného zaťaženia, predlžuje ich životnosť a znižuje množstvo odstávok. Ponúka vysokú oxidačnú stálosť - možné dlhodobé mazanie či dokonca mazanie počas celej životnosti, redukuje náklady na údržbu a zriaďovacie náklady.

LUKOIL SIGNUM AX1 má viskozitnú a šmykovú stabilitu - stála konzistencia dokonca aj v tých najnáročnejších podmienkach, pokles nákladov vďaka dlhším intervalom medzi mazaniami. Vďaka dobre príľnavosti znižuje opotrebenie a predlžuje interval medzi mazaniami, teda redukuje potrebu údržby. Ponúka veľmi dobrú ochranu proti korózii a hrdzaveniu - zaisťuje ochranu strojových dielov voči vlhkosti, kyslým a zásaditým roztokom a predlžuje ich životnosť.

LUKOIL SIGNUM AX1 je mazivo dobre čerpateľné dlhými potrubiami, je veľmi vhodné pre centrálné mazacie systémy a redukuje náklady na skladovanie.

POUŽITIE

LUKOIL SIGNUM AX1 sa používa ako špeciálne plastické mazivo pre mazané miesta vo vozidlách, stavebných a poľnohospodárskych strojoch, priemyslových mazacích zariadeniach za častého alebo trvalého pôsobenia vody alebo pre elektrické ručné nástroje. Taktiež vhodné pre centrálné mazacie systémy. Prevádzková teplota sa pohybuje v rozmedzí od -30 °C do +190 °C.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL SIGNUM AX1
Vzhľad	---		nepriehľadný
Farba	---		biela - nažltla
Konzistencia	NLGI	DIN 51818	1
Bod skvapnutia	°C	DIN ISO 2176	>275
Otáčkový faktor d_n ($n_D \cdot d_m$)	mm/min		200.000
Viskozita základového oleja pri 40°C	mm²/s	DIN 51 562	220

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

19. Okt. 2015, Strana 1/1

* Tento dokument nahradzuje všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukeoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

