

LUKOIL SIGNUM M283

Univerzálne EP plastické mazivo na báze lítiového komplexného mydla

SCHVÁLENIA

MAN 283 Li-P 2
 MB-approval 267.0

SPŔŤA

DIN 51 825 - KP 2 N-30

POPIS PRODUKTU

LUKOIL SIGNUM M283 je univerzálne EP plastické mazivo na báze lítiového komplexného mydla a minerálneho oleja obsahujúceho inhibitory korózie a oxidácie, rovnako ako vysokotlakové prísady znižujúce opotrebenie.

LUKOIL SIGNUM M283 je vysoko mechanicky a tepelne zaťažiteľný – ponúka spoľahlivú ochranu komponentov, dokonca aj pri veľmi vysokom šmykovom a nárazovom zaťažení a pri vysokých teplotách, predlžuje ich životnosť a znižuje množstvo prestojov. Ponúka vysokú oxidačnú stabilitu - predlžuje životnosť plastického maziva, a tým znižuje zriaďovacie náklady a náklady na údržbu.

LUKOIL SIGNUM M283 má viskozitnú a šmykovú stabilitu - stála konzistencia dokonca aj v tých najnáročnejších podmienkach, pokles nákladov vďaka dlhším intervalom medzi mazaniami.

LUKOIL SIGNUM M283 sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči vode, čím zaručuje trvalé mazanie a ochranu proti korózii, dokonca aj pri vniknutí vody do mazaného miesta, predlžuje životnosť dielov. Ponúka veľmi dobrú ochranu proti korózii a hrdzaveniu - garantuje bezpečné mazanie komponentov vo vlhkom prostredí, predlžuje ich životnosť.

LUKOIL SIGNUM M283 je mazivo dobre čerateľné dlhými potrubiami, je veľmi vhodné pre centrálné mazacie systémy a redukuje náklady na skladovanie.

LUKOIL SIGNUM M283 má univerzálne použitie, znižuje riziko zámeny mazív a tým tiež skladovacie náklady.

POUŽITIE

LUKOIL SIGNUM M283 je plastické mazivo určené na mazanie všetkých typov valivých ložísk elektrických motorov, obrábacích strojov, ložísk kolies vozidiel, úžitkových vozidiel stavebných a poľnohospodárskych strojov. Veľmi vhodný na použitie v centrálnych mazacích systémoch. Prevádzková teplota sa pohybuje v rozmedzí od -30°C do +140°C.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOST'	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL SIGNUM M283
Vzhľad	---		vláčny
Farba	---		prírodný
Konzistencia	NLGI	DIN 51818	2
Bod skvapnutia	°C	DIN ISO 2176	>185
Otáčkový faktor d_n ($n_D \cdot d_m$)	mm/min		200.000
Viskozita základového oleja pri 40°C	mm²/s	DIN 51 562	220

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

19/10/2015, Strana 1/1

* Tento dokument nahradzuje všetky predchádzajúce verzie

Dalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.