



TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX SILICON SPRAY

Dátum: 11.01.2017

Silikónový sprej

1. Predmet TL

Tento technický list platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX SILICON SPRAY – silikónový sprej. DYNAMAX SILICON SPRAY slúži na mazanie a ochranu plastových i gumených častí.

Charakteristika:

DYNAMAX SILICON SPRAY je vysoko kvalitný silikónový sprej určený na mazanie a ochranu plastových alebo gumených komponentov. Zabraňuje škrápaniu a vŕzganiu plastových dielov. Zabraňuje zamrznutiu a vysušeniu gumových častí. Prípravok je odolný voči vode, poveternostným vplyvom, slabým kyselinám a zásadám. DYNAMAX SILICON SPRAY je odolný voči teplote v intervale od - 50 ° C až do + 200 ° C. Má vynikajúcu priľnavosť, mechanickú a tepelnú stabilitu.

Vzhľad:

DYNAMAX SILICON SPRAY je bezfarebný aerosól s charakteristickým zápachom.

Použitie:

Najvhodnejšia teplota použitia prípravku je 5 – 30°C. Prípravok pred použitím pretrepať. Silikónový sprej treba aplikovať v tenkej vrstve. Optimálne mazanie sa dosiahne po odparení rozpúšťadla (približne po 1 min).

2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX SILICON SPRAY musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	aerosól
Farba	bezfarebný
Zápach	charakteristický
pH	neutrálne
Hustota pri 20°C [g/cm ³]	0,720 ± 0,010
Obsah organ. rozpúšťadla [obj.%]	min. 88
Tlak pár [bar]	3 - 4
Index lomu pri 25°C	1,403
Teplota vzplanutia [°C]	< 0
Symbole nebezpečnosti	UN 1950, tr. 2 5F Plyny

Zloženie:

- silikón (polydimethylsiloxane PDMS)



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 11.01.2017

3. Skladovanie:

Prípravok DYNAMAX SILICON SPRAY skladujte v dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +40 °C v suchej vetrateľnej miestnosti. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

4. Požiaro – technické charakteristiky:

DYNAMAX SILICON SPRAY je horľavina I. triedy nebezpečnosti.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX SILICON SPRAY je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
e-mail: eurovat@eurovat.sk
www.eurovat.sk, www.dynamaxoil.com