

BAKERLUBE™ CL



Vysokoteplotní mazivo na řetězy a dopravníky

Popis produktu

ROCOL® BAKERLUBE CL je vysokoteplotní mazivo pro řetězy registrované jako NSF H2, založené na esterové bázi, speciálně formulované pro mazání řetězů a dopravníkových pásů pekařských pecí provozovaných při teplotách až 280 °C.

ROCOL BAKERLUBE CL je formulován za použití kombinace syntetických esterů a speciálních antioxidačních aditiv, které zajišťují tu nejvyšší výkonnost v rámci termální stability, nízké odparnosti a minimální tvorby úsad.

Nízká odparnost produktu ROCOL BAKERLUBE CL poskytuje prodloužení intervalů domazávání a snížení spotřeby maziva.

Charakteristika a výhody

- ROCOL BAKERLUBE CL nabízí provoz za široké škály teplot od 0 °C do +280 °C.
- Speciální kombinace antioxidačních aditiv nabízí delší životnost mazacího filmu při snížené tvorbě úsad a kalů.
- ROCOL BAKERLUBE CL udržuje olejová vedení čistá pro lepší účinnost mazání.
- Excelentní protiotěrové vlastnosti obzvláště za vysokých teplot snižují opotřebení řetězu a prodlužují jeho životnost.
- Proniká do spojů a čepů, čímž maže oblasti s nejvyšším potenciálem opotřebení.
- Nízká odparnost poskytuje dobrou ekonomiku v provozu.
- Nízká tvorba par nabízí čisté pracovní prostředí.
- Biologicky odolná formulace - odolává růstu bakterií.

Pokyny pro skladování a použití

- ROCOL BAKERLUBE CL by měl být skladován v uzavřeném originálním balení.
- Teplotu skladování je třeba regulovat v rozmezí od 1 °C do +40 °C
- Pokud je produkt skladován v souladu s výše uvedenými podmínkami, doba použitelnosti je 3 roky od data výroby.
- ROCOL BAKERLUBE CL byl vyvinut pro aplikaci automatickým mazacím systémem a měl by být použit v souladu s instrukcemi výrobce mazacího systému.

Specifikace

- ROCOL BAKERLUBE CL neobsahuje: minerální uhlovodíky, živočišné materiály, geneticky modifikované složky.
- Schválen dle NSF H2 – 141864

Balení

Balení	Číslo zboží
20L	15605

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BAKERLUBE™ CL**Vysokoteplotní mazivo na řetězy a dopravníky**

Vlastnost	Metoda	Hodnota
Barva	Vizuálně	Žlutá
Typ základového oleje	-	Směs syntetických esterů
Kinematická viskozita		
cSt při 40 °C	IP71 – ASTM D445	225
cSt při 100 °C	IP71 – ASTM D445	19,7
Viskozitní index	ASTM D2270	100
Teplotní rozsah použitelnosti	-	0 °C až 280 °C
Obsah vody (ppm)	-	<250
Hustota (g/cm ³)	-	0,97
Bod vzplanutí (°C)	-	301 °C
Bod hoření (°C)	-	318 °C
Koroze na mědi	IP 112 – ASTM D130	1b
Ztráty odparem při 200 °C	-	1 % za 6 hodin
Oxidační test DSC Onset (°C)	-	325

Výše jsou uvedeny typické hodnoty, které nepředstavují specifikaci. Podléhá běžným výrobním tolerancím.

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách www.rocol.com nebo je možno je vyžádat u Vašeho kontaktu společnosti ROCOL.

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.

Verze: 2 Datum: 06-14

T +44 [0] 113 232 2600
F +44 [0] 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd

