



BAKERLUBE™ HT

Vysokoteplotní mazivo na řetězy a dopravníky s obsahem grafitu

Popis produktu

ROCOL® BAKERLUBE HT je vysokoteplotní mazivo pro řetězy registrované jako NSF H2 vytvářející suchý mazací film. Je speciálně formulované pro mazání řetězů a dopravníkových pásů pekařských pecí provozovaných při teplotách až 550 °C.

ROCOL BAKERLUBE HT je ideální pro mazání řetězů dopravníků, které se pohybují ve vysokých teplotách a kde hrozí riziko kontaminace produktů kapalným mazivem. Například řetězy pekařských pecí, kde jsou teploty příliš vysoké pro použití kapalných maziv.

Charakteristika a výhody

- Teplotní použitelnost: vlhký mazací film: -10 °C až 180 °C & suchý mazací film: až +550 °C.
- Rocol BAKERLUBE HT by měl být aplikován při teplotách pod 120 °C pro co nejlepší penetraci grafitového pevného maziva.
- Rocol BAKERLUBE HT tvoří minimální množství par, čímž odstraňuje náklady za používání speciálních odsavačů, které jsou nutné při používání podobných maziv.
- Obsahuje jemné částice grafitu s vysokou kvalitou pro vynikající výkon a penetraci.
- Při suchém mazacím filmu při teplotách nad 180 °C produkt neváže žádný prach nebo nečistoty.
- Rocol BAKERLUBE HT nabízí excelentní EP vlastnosti a ochranu proti opotřebení za vysokých teplot, což prodlužuje životnost řetězů.
- Biologicky odolná formulace - odolává růstu bakterií.

Pokyny pro skladování a použití

- Rocol BAKERLUBE HT je mazivo pro náročné podmínky navržené pro manuální aplikaci nebo aplikaci olejovou konví.
- Může být rovněž na řetěz nanášen za použití štětce, avšak po dokonalém odstranění veškerých nečistot z řetězu.
- Rocol BAKERLUBE HT by měl být aplikován na chladné řetězy (méně než 120 °C), kdy dochází k ochlazování pecí, aby se zajistila dokonalá penetrace maziva před odpařením základového oleje.
- Produkt by měl být skladován v uzavřeném originálním balení při teplotách od +1 °C do +40 °C.
- Před použitím řádně promíchejte a zajistěte, aby produkt zůstal v suspenzi při celé době aplikace.
- Pokud je produkt skladován v souladu s výše uvedenými podmínkami, doba použitelnosti je 2 roky od data výroby.

Specifikace

- Rocol BAKERLUBE HT neobsahuje: minerální uhlovodíky, živočišné materiály, geneticky modifikované složky.
- Schválen dle NSF H2 – 141863

Balení

Balení	Číslo zboží
20L	15705



BAKERLUBE™ HT

Vysokoteplotní mazivo na řetězy a dopravníky s obsahem grafitu

Vlastnost	Metoda	Hodnota
Barva	Vizuálně	Tmavě šedá
Typ základového oleje	-	Polyalkylenglykol
Výkonnostní aditiva	-	Grafit vysoké kvality
Obsah grafitu	-	15 %
Velikost částic grafitu	-	90 % menší než 18 mikronů
Teplotní rozsah použitelnosti	-	
Vlhký mazací film	-	-10 °C až 180 °C
Suchý mazací film	-	180 °C až 550 °C
Kinematická viskozita	-	
cSt při 40 °C	IP 71 - ASTM D445	200
cSt při 100 °C	IP 71 - ASTM D445	37
Hustota (g/cm ³)	-	1,1

Výše jsou uvedeny typické hodnoty, které nepředstavují specifikaci. Podléhá běžným výrobním tolerancím.

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách www.rocol.com nebo je možno je vyžádat u Vašeho kontaktu společnosti ROCOL.

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.

Verze: 1 Datum: 01-11

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of *ITW* Ltd



BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001
Certificate No. OHS 78173



INVESTORS
IN PEOPLE