

Verze: TE106/01

Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent

Prvotřídní protikorozní ochranný prostředek na bázi pryskyřice/olej v aerosolu.

Tectyl Cavity Wax Non Solvent je antikorozní ochranný produkt na bázi pryskyřice/olej světle žluto-hnědého zabarvení. Bezropouštědlová báze umožňuje velmi účinnou aplikaci v životním prostředí (produkt je téměř úplně prostý organických rozpouštědel) a je téměř bez pachu. Tectyl Cavity Wax Non Solvent je určen pro průmyslové aplikace a poskytuje dobrou penetraci do spojů, přírub a trhlín, jakož i do vnitřku dveří automobilů a jiných dutých úseků automobilů a valivých zařízení. Tectyl Cavity Wax Non Solvent vytváří po vyschnutí světle žlutý, poloměkký, průsvitný film.

Schválení/Výkonové stupně

Tectyl Cavity Wax Non Solvent

Zrychlené korozní testy:

pro doporučenou tloušťku suché vrstvy (DFT)

Zrychlené korozní testy:

solný roztok; 5% NaCl, 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)

15+ dní

vlhkostní komora; 100% relativní vlhkost; 40°C; ISO 6270-2 CH

(Q-Panels, Type R, ASTM A1008)

50+ dní

Odhadovaná ochranná lhůta

Vnitřní prostředí: 18 měsíců

TECTYL Cavity Wax Non Solvent je schválen podle TR 338:2010, **SFS 4086:2006**, 02-12-2010; udělen certifikát Inspecta Sertifionti Oy pro antikorozní činidla pro vnitřní dutiny

Vlastnosti a přínosy

Špičková antikorozní ochrana

Tectyl Cavity Wax Non Solvent chrání proti korozi a vytěsňuje vodu tam, kde je to potřeba. S nízkým obsahem VOC je Tectyl Cavity Wax Non Solvent také velmi účinný při použití.

Vysoká penetrace

Vysoká penetrace produktu Tectyl Cavity Wax Non Solvent chrání povrch i malé trhliny proti korozi.

Příprava povrchu:

Maximální účinnosti produktu Tectyl Cavity Wax Non Solvent lze dosáhnout pouze tehdy, když jsou kovové povrchy (které mají být antikorozně chráněny) čisté, suché a zbaveny rzi, oleje, okují a teplota povrchu je v době aplikace 10-35°C.

Aplikace:

Tectyl Cavity Wax Non Solvent poskytuje maximální účinnost je-li aplikován při teplotě prostředí a kovového povrchu 10 až 25°C. Před aplikací nádobku řádně protřepejte a nástřík proveďte ze vzdálenosti cca 30 cm od povrchu.

Tectyl Cavity Wax Non Solvent je rychleschnoucí a proto může způsobit "puchýřky", když je aplikován v příliš silné vrstvě najednou. Doporučujeme stříkat jednu vrstvu na jeden průchod, počkat po dobu 2 až 3 minut a poté nastříkat další vrstvu. Takto pokračujte, dokud nebude dosažena požadovaná tloušťka filmu.

Tectyl Cavity Wax Non Solvent CHRAŇTE PŘED MRAZEM!

Odstranění:

Tectyl Cavity Wax Non Solvent lze odstranit minerálními rozpouštědly, nebo jinými podobnými ropnými rozpouštědly, horkou alkalickou lázní nebo nízkotlakou párou. Vysušenou a vytvrzenou vrstvu lze také odstranit produktem Tectyl Biocleaner



Důvěryhodné od roku 1930

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, kamionů, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Název Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které se snadno aplikují, mají dlouhou životnost a snadno se odstraňují když není požadována dlouhodobá ochrana.

Pro více informací o produktech Tectyl, programech a službách navštivte prosím: www.tectyleurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Tectyl™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Tectyl Cavity Wax Non Solvent	
Bod vzplanutí, PMCC [°C]	<0
Hustota, při 20 °C [kg/ltr]	0,75
Hnací plyn	Propan/butan
Doporučená tloušťka suché vrstvy (DFT) na kovovém profilu [mikrony]	40
Těkavé organické sloučeniny obsah ISO 11890-2 (10.4) [g/ltr]	342

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokalitách): Evropa

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně použit ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://sds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Tectyl Cavity Wax Non Solvent by měl být skladován při teplotách mezi 10-35 °C. Před aplikací protřepat! Za vhodných podmínek skladování je vhodné Tectyl Cavity Wax Non Solvent aplikovat do 36 měsíců od data výroby.

Upozornění

Pro vysoušení a zajištění bezpečnosti při vzniku hořlavých látek je vyžadována adekvátní ventilace. ČÁSTEČNĚ VYSUŠENÝ FILM NESMÍ BÝT VYSTAVEN ZDROJŮM ZAPÁLENÍ JAKO JSOU ZÁŘIČE, PLAMENY, JISKRY, NADMĚRNÉ TEPLA NEBO HOŘÁKY. Informace pro další manipulaci, první pomoc apod. najdete v příslušném BEZPEČNOSTNÍM LISTU.

Poznámka

Dodatečné nátěry jinými produkty před anebo po aplikaci tohoto produktu se nedoporučují. Dodatečné nátěry mohou způsobit chemickou nekompatibilitu a tak ovlivnit parametry ochranného filmu, které jsou uvedeny v odstavci "Typické vlastnosti". Jestliže je požadován jiný primární nátěr, než je doporučený product Valvoline, musí k tomu být vydán písemný souhlas Valvoline.

The logo for Tectyl, featuring the word "Tectyl" in a white, sans-serif font with a trademark symbol (TM) to its upper right. The logo is set against a red background that is part of a larger graphic element consisting of two overlapping trapezoidal shapes.

Informace o výrobku

Distributed by:



Nahrazuje –

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2019

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

