

Verze: TE109/01

Tectyl™ Multipurpose Waterbased

Prvotřídní protikorozi ochranný prostředek na vodní bázi v aerosolu.

Tectyl Multipurpose Waterbased byl speciálně navržen pro použití jako všestranná prevence proti korozi. Poskytuje vynikající bariéru proti korozivnímu prostředí pro železné a neželezné aplikace, průmyslové komponenty, díly a mnoho dalších.

Tectyl Multipurpose Waterbased vytváří po vyschnutí průhledný, tvrdý ale flexibilní film.

Schválení/Výkonové stupně

Tectyl Multipurpose Waterbased	
Zrychlené korozní testy: pro doporučenou tloušťku suché vrstvy (DFT)	
Zrychlené korozní testy: solný roztok; 5% NaCl, 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) 13+ dní	
vlhkostní komora; 100% relativní vlhkost; 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) 21+ dní	
Odolnost proti povětrnostním vlivům: ISO 4892-3 21+ dní	

Příprava povrchu:

Maximální účinnosti produktu Tectyl Multipurpose Waterbased lze dosáhnout pouze tehdy, když jsou kovové povrchy (které mají být antikorozně chráněny) čisté, suché a zbaveny rzi, oleje, okují a teplota povrchu je v době aplikace 10-35°C.

Aplikace:

Před aplikací nádobku řádně protřepejte a nástřik proveďte ze vzdálenosti cca 30 cm od povrchu.

Tectyl Multipurpose Waterbased je rychleschnoucí a proto může způsobit "puchýřky", když je aplikován v příliš silné vrstvě najednou. Doporučujeme stříkat jednu vrstvu na jeden průchod, počkat po dobu 2 až 3 minut a poté nastříkat další vrstvu. Takto pokračujte, dokud nebude dosažena požadovaná tloušťka filmu.

Vlastnosti a přínosy

Špičková antikorozi ochrana

Tectyl Multipurpose Waterbased je vynikající prevence proti korozi při skladování nebo ochrana při přepravě hotových a nedokončených automobilových částí.

Flexibilita

Kvůli svým fyzikálním vlastnostem bude ošetřený povrch chráněn po dlouhou dobu, a to i při ohybovém testu 180° Mandrell.

Snadná aplikace

Aplikace je rychlá a snadná. Tectyl Multipurpose Waterbased lze aplikovat přímo na kov.

Velké možnosti aplikace

Vzhledem k průhlednému, flexibilnímu povlaku, který je také přelakovatelný, lze Tectyl Multipurpose Waterbased použít téměř všude.



Důvěryhodné od roku 1930

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, kamionů, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Název Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které se snadno aplikují, mají dlouhou životnost a snadno se odstraňují když není požadována dlouhodobá ochrana.

Pro více informací o produktech Tectyl, programech a službách navštivte prosím: www.tectyleurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Tectyl™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Tectyl Multipurpose Waterbased	
Bod vzplanutí, PMCC [°C]	<0
Hustota, při 20 °C [kg/ltr]	1,02
Hnací plyn	dimethyleter
Doporučená tloušťka suché vrstvy (DFT) na kovovém profilu [mikrony]	50
Těkavé organické sloučeniny obsah ISO 11890-2 (10.4) [g/ltr]	640

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokalitách): Evropa

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně použit ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://sds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Tectyl Multipurpose Waterbased by měl být skladován při teplotách mezi 10-35 °C. **CHRAŇTE PŘED MRAZEM!** Před aplikací protřepat! Za vhodných podmínek skladování je vhodné Tectyl Multipurpose Waterbased aplikovat do 36 měsíců od data výroby.

Upozornění

Pro vysoušení a zajištění bezpečnosti při vzniku hořlavých látek je vyžadována adekvátní ventilace. ČÁSTEČNĚ VYSUŠENÝ FILM NESMÍ BÝT VYSTAVEN ZDROJŮM ZAPÁLENÍ JAKO JSOU ZÁŘIČE, PLAMENY, JISKRY, NADMĚRNÉ TEPLA NEBO HOŘÁKY. Informace pro další manipulaci, první pomoc apod. najdete v příslušném BEZPEČNOSTNÍM LISTU.

Poznámka

Dodatečné nátěry jinými produkty před anebo po aplikaci tohoto produktu se nedoporučují. Dodatečné nátěry mohou způsobit chemickou nekompatibilitu a tak ovlivnit parametry ochranného filmu, které jsou uvedeny v odstavci "Typické vlastnosti". Jestliže je požadován jiný primární nátěr, než je doporučený product Valvoline, musí k tomu být vydán písemný souhlas Valvoline.

The logo for Tectyl, featuring the word "Tectyl" in a white, sans-serif font with a trademark symbol (TM) to its upper right. The logo is set against a red background that is part of a larger graphic element consisting of two overlapping trapezoidal shapes.

Informace o výrobku

Distributed by:



Nahrazuje –

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2019

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

