

Verze: TE108/01

Tectyl™ Multipurpose Amber

Prvotřídní protikorozní ochranný prostředek na rozpouštědlové bázi v aerosolu.

Tectyl Multipurpose Amber je antikorozi ochranný produkt na bázi vosku a rozpouštědla jantarového zbarvení. Má velmi dobré vodu-vytěsňující a penetrační vlastnosti, což ho činí velmi použitelným jako všestranná ochrana proti korozi v široké škále aplikací v oblasti automobilové, námořní, v domácnosti a v průmyslu.

Tectyl Multipurpose Amber vytváří po vyschnutí jantarově zbarvený, voskový, polotuhý a průhledný film.

Schválení/Výkonové stupně

Tectyl Multipurpose Amber

Zrychlené korozní testy:

pro doporučenou tloušťku suché vrstvy (DFT)

Zrychlené korozní testy:

solný roztok; 5% NaCl, 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)

21+ dní

vlhkostní komora; 100% relativní vlhkost; 40°C; ISO 6270-2 CH

(Q-Panels, Type R, ASTM A1008)

75+ dní

Odhadovaná ochranná lhůta

Vnitřní prostředí: 36 měsíců

Vnější prostředí: 18 měsíců

Příprava povrchu:

Maximální účinnosti produktu Tectyl Multipurpose (MP) Amber lze dosáhnout pouze tehdy, když jsou kovové povrchy (které mají být antikorozi chráněny) čisté, suché a zbaveny rzi, oleje, okují a teplota povrchu je v době aplikace 10-35°C.

Aplikace:

Tectyl Multipurpose Amber poskytuje maximální účinnost je-li aplikován při teplotě prostředí a kovového povrchu 10-25°C. Před aplikací nádobku řádně protřepejte a nástřík provedte ze vzdálenosti cca 30 cm od povrchu.

Tectyl Multipurpose Amber je rychleschnoucí a proto může způsobit "puchýřky", když je aplikován v příliš silné vrstvě najednou. Doporučujeme stříkat jednu vrstvu na jeden průchod, počkat po dobu 2 až 3 minut a poté nastříkat další vrstvu. Takto pokračujte, dokud nebude dosažena požadovaná tloušťka filmu.

Odstranění:

Tectyl Multipurpose Amber lze odstranit minerálními rozpouštědly, nebo jinými podobnými ropnými rozpouštědly, horkou alkalickou lázní nebo nízkotlakou párou. Vysušenou a vytvrzenou vrstvu lze také odstranit produktem Tectyl Biocleaner

Zpracování

Tectyl Multipurpose Amber se snadno aplikuje a snadno odstraňuje, pokud ho již není potřeba.

Hospodárny

S tloušťkou suchého filmu pouhých 50 mikronů může Tectyl Multipurpose Amber chránit velký povrch s jen malým množstvím výrobku.

Vlastnosti a přínosy

Špičková antikorozi ochrana

Při doporučené vstvě DFT chrání Tectyl Multipurpose Amber proti korozi při skladování, vnitrostátní a zámořské přepravě.

Ochrana uvnitř a venku

Tectyl Multipurpose Amber může chránit uložené součásti mimo jiné i díky vynikající ochraně proti UV záření.



Důvěryhodné od roku 1930

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, kamionů, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Název Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které se snadno aplikují, mají dlouhou životnost a snadno se odstraňují když není požadována dlouhodobá ochrana.

Pro více informací o produktech Tectyl, programech a službách navštivte prosím: www.tectyleurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Tectyl™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Tectyl Multipurpose Amber	
Bod vzplanutí, PMCC [°C]	<0
Hustota, při 20 °C [kg/ltr]	0,87
Hnací plyn	Propan/butan
Doporučená tloušťka suché vrstvy (DFT) na kovovém profilu [mikrony]	50
Těkávé organické sloučeniny obsah ISO 11890-2 (10.4) [g/ltr]	634

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně použit ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://sds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Tectyl Multipurpose Amber by měl být skladován při teplotách mezi 10-35 °C. Před aplikací protřepat! Za vhodných podmínek skladování je vhodné Tectyl Multipurpose Amber aplikovat do 36 měsíců od data výroby.

Upozornění

Pro vysoušení a zajištění bezpečnosti při vzniku hořlavých látek je vyžadována adekvátní ventilace. ČÁSTEČNĚ VYSUŠENÝ FILM NESMÍ BÝT VYSTAVEN ZDROJŮM ZAPÁLENÍ JAKO JSOU ZÁŘIČE, PLAMENY, JISKRY, NADMĚRNÉ TEPLA NEBO HOŘÁKY. Informace pro další manipulaci, první pomoc apod. najdete v příslušném BEZPEČNOSTNÍM LISTU.

Poznámka

Dodatečné nátěry jinými produkty před anebo po aplikaci tohoto produktu se nedoporučují. Dodatečné nátěry mohou způsobit chemickou nekompatibilitu a tak ovlivnit parametry ochranného filmu, které jsou uvedeny v odstavci "Typické vlastnosti". Jestliže je požadován jiný primární nátěr, než je doporučený product Valvoline, musí k tomu být vydán písemný souhlas Valvoline.



Tectyl™

výrobku

Informace o

Distributed by:



Nahrazuje –

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2019

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

